



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2019B01C02874

委托单位:

广东长鑫环保科技有限公司

Entrusted by

样品名称:

负离子多功能净醛底膜

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心
National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2019B01C02874





180002280586

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2019B01C02874

第1页 共2页

样品名称	负离子多功能净醛底膜	检验类别	委托检验
委托单位	广东长鑫环保科技有限公司	商 标	一桶天下
生产单位	广东顺德欧肯水性涂料有限公司	样品状态	白色液体
来样日期	2019年09月18日	样品数量	2kg
生产日期	2019年09月10日	生产批号	——
型号规格	6kg/桶	样品编号	DTX-701负离子 多功能净醛底膜
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	按照GB/T 9756-2018标准内墙底漆全项指标检验。		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合GB/T 9756-2018标准中内墙底漆的技术要求,检验结果见第2页。 * 签发日期: 2019年10月08日 (检验专用章)		
附注: (此处空白)			

批 准:

[Signature]

审 核:

[Signature]

编 制:

[Signature]

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心
(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)
检 验 报 告
(Test Report)

中心编号: WT2019B01C02874

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 GB/T 9756-2018 内墙底漆	检验结果	单项 结论	检验依据
1	在容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌 后呈均匀状态	符合	GB/T 9756-2018 5.5.2
2	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合	GB/T 9756-2018 5.5.3
3	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合	GB/T 9756-2018 5.5.4
4	低温成膜性	5℃成膜无异常	5℃成膜无异常	符合	GB/T 9756-2018 5.5.5
5	涂膜外观	正常	正常	符合	GB/T 9756-2018 5.5.6
6	干燥时间 (表干)	≤ 2h	60 min	符合	GB/T 1728-1979 (2004) 乙法
7	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合	GB/T 9756-2018 5.5.8
8	抗泛碱性 (48h)	无异常	无异常	符合	GB/T 9756-2018 5.5.9
备注: (此处空白)					

—— 本报告结束 ——

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel:（86-10）51167679

Fax:（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com>

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@ctc.ac.cn